

<b>Omschrijving</b>	AG Impregneer is een watergedragen transparante milieuvriendelijk en biologische afbreekbaar ter voorkoming van indringen van graffiti, gebruikte inkten en verven.	
<b>Toepassing</b>	AG Impregneer is een impregnering op diverse niet – zuigende ondergronden, geschilderde en/of niet geschilderde ondergronden, zowel buiten als binnen.	
<b>Eigenschappen</b>	<p>Voorkomt indringen van graffiti gebruikte inkten en verven</p> <p>Vormt een volledig transparante oppervlak</p> <p>Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar</p> <p>Zeer eenvoudige applicatie zonder hinderlijke geur</p> <p>Een component, gebruiksklaar</p> <p>UV bestendig</p> <p>Ook binnen te verwerken</p>	
<b>Kleur</b>	Transparant	
<b>Glans</b>	Mat	
<b>Basisgegevens</b>	Verwerking:	Kwast / Roller / Spuit
	Dichtheid:	ca. 1.03 kg/dm <sup>3</sup>
	Volume vaste stofgehalte:	ca. 50%
	Verdunning:	Niet verdunnen
	Verbruik:	Afhankelijk van de absorptie van de ondergrond zal het verbruik variëren van 100 tot 250 gr/m <sup>2</sup> per laag.
	Vlampunt:	Geen gegevens beschikbaar.
	VOS:	Subcategorie: I
		Grenswaarde 2010: 140
		Gehalte: < 140
<b>Houdbaarheid</b>	In goed gesloten onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar	
<b>Verwerkingsgegevens</b>	<p>Na goed roeren aan brengen met een roller, kwast of spuit. Aanbrengen in minimaal 2 lagen goed verdeeld en kruislings. Tweede laag na minimaal 6 uur drogen aanbrengen (droogtijd afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid). Stofdroog na gem. 1 uur. Na aanbrengen minimaal 24 uur beschermen tegen directe invloed van regen of vocht. Volledig uitharding na 5 tot 10 dagen (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid). Voor gebruik eerst comptabiliteit, hechting en werking van product op ondergrond testen. NB; op enkele ondergronden waaronder poedercoating en PU kan hechting moeilijk zijn. Verwijdering van graffiti geschied met heet water (afhankelijk van de ondergrond tussen 70° en 85°C) onder druk. Gebruik een platte straal onder een hoek van 30°C. De graffiti kan ook verwijderd worden met Graffiti Remover. Indien verwijdering met Graffiti Remover ondergrond met water afspoelen. Shield NP dient volledig met graffiti verwijderd te worden. Let op! Een te hoge druk en te hoge temperatuur kan de ondergrond beschadigen!</p> <p>Herstellen van de AG Impregneer na reiniging, breng op de gereinigde ondergrond opnieuw 2 lagen AG Impregneer aan.</p>	
<b>Aanbevolen ondergrond</b>	Ondergrond dienst schoon, droog en vetvrij te zijn. Condensatie op het oppervlak verhindert voldoende hechting en beïnvloedt de sterkte van het product. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C of een hoge relatieve luchtvochtigheid of dreigende regenval.	
<b>Droging (bij 20°C)</b>	Stofdroog	Na ca. 1 uur
	Volledig uitgehard	Na 5 tot 10 dagen
<b>Opslag</b>	Koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren.	
<b>Veiligheidsgegevens</b>	Zie product veiligheidsblad	