



Overzichtstabel van de proefresultaten voor het vochtwerend product
met 5% silanen/siloxanen opgelost in water

ONDERGROND	MASSANGIS	EUVILLE	SAVONNIÈRES	BAKSTEEN
Volumemassa (kg/m ³)	2240	2250	1850	1680
Aangebrachte hoeveelheid (g/m ²)	169	181	277	894
Invloed op het uitzicht:				
- Kleur* (ΔE)	1.8 (Klasse A)	4.7 (Klasse A)	0.6 (Klasse A)	4.6 (Klasse A)
- Glans** (Δ)	0.0 (Klasse A)	0.1 (Klasse A)	0.1 (Klasse A)	0.0 (Klasse A)
- Visuele beoordeling	te verwaarlozen	te verwaarlozen	te verwaarlozen	te verwaarlozen
Absorptiewaarde van het onbehandeld materiaal (ml)	0.19	0.68	0.87	50
Absorptiewaarde van het behandeld materiaal (ml)	0.00	0.10	0.25	0.00
Oorspronkelijke doeltreffendheid (%)	100	85	71	100
Absorptiewaarde na versnelde veroudering (ml)	0.03	0.18	0.70	0.01
Doeltreffendheid na versnelde veroudering (%)	84 (Klasse C)	74 (Klasse D)	20 (Klasse D)	100 (Klasse A)
Vermindering van de waterdampdoorlatendheid (%)	0 tot 10 % (Klasse A)			

* Zie bijlage 1E

** Zie bijlage 1F

NB: Zie bijlage 6 voor meer informatie aangaande de klassenindeling.



Overzichtstabel van de proefresultaten voor het vochtwerend product
met 7.5% silanen/siloxanen opgelost in water

ONDERGROND	MASSANGIS	EUVILLE	SAVONNIÈRES	BAKSTEEN
Volumemassa (kg/m ³)	2240	2250	1850	1680
Aangebrachte hoeveelheid (g/m ²)	144	464	213	404
Invloed op het uitzicht:				
- Kleur* (ΔE)	3.6 (Klasse A)	1.6 (Klasse A)	5.5 (Klasse A)	2.1 (Klasse A)
- Glans** (Δ)	0.4 (Klasse A)	0.2 (Klasse A)	0.2 (Klasse A)	0.0 (Klasse A)
- Visuele beoordeling	te verwaarlozen	te verwaarlozen	te verwaarlozen	te verwaarlozen
Absorptiewaarde van het onbehandeld materiaal (ml)	0.19	0.68	0.87	50
Absorptiewaarde van het behandeld materiaal (ml)	0.00	0.68	0.20	0.00
Oorspronkelijke doeltreffendheid (%)	100	0	77	100
Absorptiewaarde na versnelde veroudering (ml)	0.01	0.68	0.40	0.01
Doeltreffendheid na versnelde veroudering (%)	95 (Klasse A)	0 (Klasse D)	54 (Klasse D)	100 (Klasse A)
Vermindering van de waterdampdoorlatendheid (%)	0 tot 10 % (Klasse A)			



Overzichtstabel van de proefresultaten voor het vochtwerend product
met 10% silanen/siloxanen opgelost in water

ONDERGROND	MASSANGIS	EUVILLE	SAVONNIÈRES	BAKSTEEN
Volumemassa (kg/m ³)	2240	2250	1850	1680
Aangebrachte hoeveelheid (g/m ²)	91	387	119	527
Invloed op het uitzicht:				
- Kleur* (ΔE)	3.5 (Klasse A)	3.2 (Klasse A)	6.3 (Klasse B)	2.3 (Klasse A)
- Glans** (Δ)	0.0 (Klasse A)	0.1 (Klasse A)	0.0 (Klasse A)	0.1 (Klasse A)
- Visuele beoordeling	te verwaarlozen	te verwaarlozen	te verwaarlozen	te verwaarlozen
Absorptiewaarde van het onbehandeld materiaal (ml)	0.19	0.68	0.87	50
Absorptiewaarde van het behandeld materiaal (ml)	0.00	0.68	0.15	0.05
Oorspronkelijke doeltreffendheid (%)	100	0	83	100
Absorptiewaarde na versnelde veroudering (ml)	0.01	0.68	0.38	0.00
Doeltreffendheid na versnelde veroudering (%)	95 (Klasse A)	0 (Klasse D)	56 (Klasse D)	100 (Klasse A)
Vermindering van de waterdampdoorlatendheid (%)	0 tot 10 % (Klasse A)			